PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-140037

(43) Date of publication of application: 01.06.1989

(51)Int.CI.

G01L 9/04

(21)Application number : **62-298010**

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI AUTOMOT ENG CO LTD

(22)Date of filing:

26.11.1987

(72)Inventor: YAMAGUCHI SHINICHI


NAKAZAWA TERUMI

(54) SEMICONDUCTOR STRAIN GAGE TYPE PRESSURE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the title sensor small in size and light in weight, by a method wherein the surface of a semiconductor chip whereon a diffusion resistance and an electrode are formed is coated with soft fluororesin having a gasoline- resistant property.

CONSTITUTION: A strain gage is constructed of a resistance formed by diffusion and an aluminum electrode on the surface of a semiconductor chip 7 which is opposite to a pressure port 5. Next, soft fluororesin 11 formed of fluorosilicone containing fluorosilicone modified dimethyl silicone as a main constituent is applied on the surface so that is covers the whole of this surface. At the time when the pressure of a fluid such as a gasoline vapor is measured, the resin 11 is made to



function so as not to cause swelling substantially. Accordingly, the title sensor is provided with a gasoline-resistant property and resistances to heat and cold and it can be made small in size and light in weight.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

DERWENT-ACC-NO:

1989-202250

DERWENT-WEEK:

198928

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Stain gauge type semiconductor pressure sensor

- has

diffusion resistance on 1 face coated with soft

fluorinated resin, esp. fluoro:silicone gel

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI AUTOMOTIVE ENG[HISA] , HITACHI LTD[HITA]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0298010 (November 26, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 01140037 A

June 1, 1989

N/A

001

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 01140037A

N/A

1987JP-0298010

November 26, 1987

INT-CL (IPC): G01L009/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01140037A

BASIC-ABSTRACT:

The strain gauge type semiconductor pressure sensor has a semiconductor chip

having on one face, a diffusion resistance constituting a strain gauge and an

electrode electrically connected to the resistance. This face is coated with a

soft fluorinated resin durable against gasoline. Pref. the resin is

fluorosilicone gel whose main constituent is fluorosilicone modified dimethyl silicone.

ADVANTAGE - Compact, lightweight, pressure sensor with good resistance to

gasoline is obtd., compared with conventional counterparts employing

12/7/05, EAST Version: 2.0.1.4

phenylsilicone crosslinked with dimethyl silicone. In an example, strain gauge

type semiconductor pressure sensor (1) comprised housing (2), pressure

conveying pipe (3), chip housing (4), pressure port (5), glass pedestal (6),

semiconductor chip (7), vacuum chamber formed by an indentation of the chip

(8), lead wire (9), gold wire (10), and soft fluorination resin (11) of formula

(I) and (II).

٠;

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/3

TITLE-TERMS: STAIN GAUGE TYPE SEMICONDUCTOR PRESSURE SENSE DIFFUSION RESISTANCE

FACE COATING SOFT FLUORINATED RESIN FLUORO SILICONE GEL

DERWENT-CLASS: A89 L03 S02 U11

CPI-CODES: A06-A00E2; A10-E04A; A12-E07C; A12-E13; L04-C20D; L04-D04; L04-E;

EPI-CODES: S02-F04B1; U11-B03X; U11-D01C9;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0202 0210 0231 1306 2001 2003 2014 2512 2607 2608 2622 2646 3258

2706 2718 3279 2743

Multipunch Codes: 014 04- 05- 062 064 229 231 24- 241 31- 38- 477 50& 501 541

545 548 551 560 561 575 58& 581 623 627 643 651 722 726

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-089771 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1989-154276 ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平1-140037 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4

, 5

識別記号

广内整理番号

母公開 平成1年(1989)6月1日

G 01 L 9/04

101

7507-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

半導体歪ゲージ式圧力センサ ❷発明の名称

> 願 昭62-298010 ②特

願 昭62(1987)11月26日 四出

真 明者 ⑫発

茨城県勝田市東石川西古内3085番地5 日立オートモティ ブェンジニアリング株式会社内

明者 沢 ⑫発

願 人

美

市

茨城県勝田市大字高場2520番地 株式会社日立製作所佐和

株式会社日立製作所 勿出 願 人

工場内

日立オートモテイブエ

ンジニアリング株式会

社

蘊 砂代 理 人 弁理士 春 日

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 茨城県勝田市大字東石川西古内3085番地5

明細書

1. 発明の名称

⑪出

半導体亜ゲージ式圧力センサ

2. 特許請求の範囲

(1) 一面に歪ゲージを構成する拡散抵抗とこ の抵抗に電気的に接続された電極とを有する半導 体チップを備えた半導体歪ゲージ式圧力センサに おいて、

前記半導体チップの拡散抵抗及び電極が形成さ れた面を耐ガソリン性の収費フロロ系レジンで被 覆したことを特徴とする半導体歪ゲージ式圧力セ ンサ.

(2) 前記歌質フロロ系レジンが、フロロシリ コーン変性ジメチルシリコーンを主成分として探 用したフロロシリコーンゲルであることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の半導体重ゲージ 式圧力センサ.

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体歪ゲージ式圧力センサに係わり、

特にガソリン蒸気を含む気体の圧力測定に好適な 半導体歪ゲージ式圧力センサに関する。

〔従来の技術〕

半導体重ゲージ式圧力センサは、一面に重ゲー ジを構成する拡散低抗とこの低抗に電気的に接続 された電極とを有する半導体チップを使用するも · のであり、従来の半導体歪ゲージ式圧力センサは、 特公昭58-7179号に記載のように、半導体 チップの拡散抵抗及び電極が形成された面をゲル 状の軟質レジンで被覆し、耐湿性の向上を図って いた。

(発明が解決しようとする問題点)

上記半導体歪圧力センサーにおいては、半導体 チップを被覆する軟質レジンとして、主成分がジ メチルシリコーン、架橋材がフェニールシリコー ンを用いたシリコーンゲルを使用している。これ は、電気絶縁性、耐湿性、耐熱、耐寒性に優れて いるためである。しかしながらジメチル及びフェ ニールのシリコーンゲルは化学的に安定であるも のの、耐溶材性、特に非極性溶材に対する耐溶材

特開平1-140037(2)

性が悪いという欠点を有している。ガソリンは非 極性溶材の混合物(例えば、四塩化炭素、シクロ ヘキサン、ノルマルヘキサン、ノルマルヘアタン) であるため、ジメチル、フェニールシリコーンを ガソリン雰囲気中に置くと膨調する。

従って、自動車のマニホールド圧力など、ガソリン蒸気やガソリンの液状粒子を含んだ流体の圧力を測定する場合には、ジメチル、フェニールシリコーンの軟質レジンがガソリン蒸気やその液状粒子に晒され、膨冽することにより、半導体チップに応力が発生し、圧力センサの出力がドリフトしたり、膨滞により信号取出用の金線を引張り、この金線の疲労破断を誘発し、また膨満により圧力導入口を塞ぐという問題があった。

また上記問題を克服する方法として、半導体チップの位置する側の空間を圧力導入口に通じる側の空間から金属ダイアフラムで完全に遮断し、半導体チップの位置する側の空間に絶縁油を封入し、圧力導入口から半導体チップへの圧力の伝播はこの金属ダイアフラムと絶縁油を介して行う方法が

を来したり、金線を破断したり、圧力導入口を塞いだりすることはない。また、半導体チップを軟質フロロ系レジンで被覆するだけの簡単な構造であるので、圧力センサの小形、軽量化が可能である。

(実施例)

, 5

以下本発明の一実施例を第1図ないし第3図を 参照して説明する。

第1 図及び第2 図において、符号1 は本発明の 半導体重ゲージ式圧力センサであり、圧力センサ 1 はセンサハウジング2を有し、センサハウジン グ2には圧力導入管3が装着されている。センサ ハウジング2 内にはチッアハウジング4が装備され、このチッアハウジング4には圧力導入管3に 対向して圧力ポート5が形成されている。チップ ハウジング4 内には、圧力ポート5に対向してガ ラス台6 上に半導体チップ7が装着されている。

半導体チップ7は裏面に凹み8を有し、ガラス 台6と気密に接着剤にて接合することによりこの 凹み8に真空室を形成している。この真空室はチ ある。しかしながらこの対策では、絶縁油の膨股 及び収縮による内圧の発生があり、ダイアフラム の応力軽減のためにダイアフラムは大型にならざ るを得ない。また金属ダイアフラムを気密封止す る必要があるので金属ダイアフラムをセンサハウ ジングに溶接しなければならず、このため金属ハ ウジングも金属となり、重量が重くなるという問 題があった。

本発明の目的は、耐ガソリン性に優れ、かつ小形、軽量化の可能な半導体
亞ゲージ圧力センサを 提供することである。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、半導体チップの拡散低抗及び電極が形成された面を耐ガソリン性の軟質フロロ系レジンで被覆したことを特徴とする半導体歪ゲージ式圧力センサによって達成される。

(作用)

ガソリン蒸気やその液状粒子を含んだ液体の圧 力測定時、上記軟質フロロ系レジンはガソリンに 晒されてもほとんど勘測せず、センサ出力の異常

ップハウジング4内に導入された気体の圧力を絶対圧力として測定するためのものである。 ガラス台 6 はチップハウジング 4 に接着剤にて接合されている。

半導体チップフの表面即ち圧力ポート5に対向した面には、拡散形成された低抗と、この拡散抵抗相互の間及び拡散抵抗と外部との間の電気的接続をとるため蒸着により形成されたアルミニウム電極とが値えられ、これら拡散抵抗及びアルミニウム電極により重ゲージを構成している。アルミニウム電極はリード線9に金線10によりワイヤボンディングされている。

半導体チップフの拡散低抗及び電極が形成された上記面は、この面全体を包み込むように、体ガソリン性の軟質フロロ系レジン11で被覆されている。この軟質フロロ系レジン11は、好ましくはフロロシリコーン変性ジメチルシリコーンを主成分として採用したフロロシリコーンゲルからなっている

本実施例におけるこの軟質フロロ系レジン11

特開平1~140037(3)

を構成するフロロシリコーンゲルの構造式は以下 の通りである。

(1) 主成分: フロロシリコーン変性ジメチルシ リコーン

(2) 架橋材:フロロシリコンレジン

次に本実施例の半導体歪ゲージ式圧力センサの作用を説明する。

前述したように従来の圧力センサは、半導体チップ被覆材として、主成分がジメチルシリコーン、架橋材がフェニールシリコーンを用いたシリコーンゲルを使用している。これは、電気絶縁性、耐湿性、耐熱、耐寒性に優れているためで、特にジメチルシルコーンに架橋材としてフェニールシリコーンを使用することにより、一60℃でも凝固

しない強い耐寒性を実現している。しかし、ジメチル及びフェニールのシリコーンゲルは化学的に安定であるものの、耐溶材性、特に非極性溶材に対する耐溶材性が悪いという欠点を有している。ガソリンは非極性溶材の混合物(例えば、四塩化炭素、シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、ノルマルヘギサン、ノルマルヘギサン、フェニールシリコーンをガソリン雰囲気中に置くと勝潤す

第1図に示す圧力センサ1において、シリコーンゲル1が脱潰すると、脳湖により半導体チップ7に応力が発生し、圧力センサ1の出力がドリフトし、また脳辺により金線10を引張り、金線10の変労破断を誘発する。さらに脳辺により圧力ポート5を塞いでしまう。

そこで耐ガソリン性を向上させるためには、耐油性、耐溶材性に優れたファ柔シリコーンを用いたゲルとする対策が考えられる。しかし、ファ歌シリコーンは、耐油性、耐溶材性、耐熱性に優れているものの、耐寒性が劣るという欠点がある。

そこでジメチル、フェニールシリコーンの耐寒 性にフッ素シリコーンの耐油性、耐溶材性を付加 するために、下記構造式で示されるジメチルシリ コーンとフッ素シリコーンを変性させたフロロシ リコーン変性ジメチルシリコーンを主成分として 採用することにより、耐油性、耐溶材性、耐寒性 に優れた被覆材を得ることができる。

ジメチルシリコーン:

フッ索シリコーン:

フロロシリコーン変性ジメチルシリコーン:

なおフロロ系レジン11の上記材質フロロシリ

コーンゲルは、フッ素の含有率が多くなるとガラス転移点の温度が上昇し、耐寒性が悪くなるため、第3図に示すフッ素の含有率とガラス転移点の温度即ち耐寒温度とから、耐寒温度Tgが-90℃となるようにフッ素の含有率70%と定めた。

このようにして得られた飲賀フロロ系レジンI1は、ガソリン液中に270時間没せきしても体積変化率が1.5%以下であり、彫潤をほとんど生じないという実験結果を得た。

また-55℃と150℃との間で500回線返し、熱衝撃試験を行ったがまったく問題はなかった。

さらに、上記圧力センサ 1 の圧力導入管 3 にガソリンを注入し、大気圧と 1 6 0 H g abs との間で圧力試験を 1 0 万回行っても、 異常なく優れた耐ガソリン性を示した。

このように本実施例によれば、耐ガソリン性に 優れ、かつ対熱性、耐寒性を有し、信頼性の高い 製品を提供することができる。また半導体チップ 7をフロロ系レジン11で被覆しただけの簡単な

特開平1-140037(4)

構造なので、小形、軽量で安価な製品とすること ができる。

〔発明の効果〕

以上明らかなように本発明によれば、耐ガソリン性に優れ、かつ小形で軽量の半導体電ゲージ式 圧力センサを提供することができる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は木発明の一実施例による半導体歪ゲージ式圧力センサの要都断面図であり、第2図はその半導体電ゲージ式圧力センサの一部切除全体斜視図であり、第3図はその半導体電ゲージ式圧力センサに使用されているフロロ系レジンのファ素含有率とガラス転移点温度(耐寒温度)との関係を示す図である。

符号の説明


1 … 半導体亜ゲージ式圧力センサ


7…半導体チップ

出願人 株式会社 日立製作所



第 3 図





-232-